

### 1. Ürün Açıklaması

Ürün açıklaması	: STERN AZ GENLEŞEN POLİÜRETAN TABANCALI KÖPÜK, düşük genleşme özelliği sayesinde köpük basıncının kapı ve pencere kasalarının içeri çekilmesini ve dışarı doğru itilmesini engeller.
Ürün formu	: Karışım
Ticari adı	: STERN AZ GENLEŞEN TABANCALI POLİÜRETAN KÖPÜK
Maddenin/karışımın kullanımı	: Aerosol Poliüretan Köpük
Tavsiye edilen kullanım	: Tüketici kullanımı Endüstriyel kullanım Mesleki kullanımlar
Ürün türü	: Aerosol
Püskürteç	: Aerosol

### 2. Nitelikler

Nitelikler	: Her türlü hava koşullarına, deniz suyu, buhar ve neme karşı dayanıklıdır.
------------	---

### 3. Uygulama

- Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesi
- Soğuk ve sıcak su boruları ile elektrikli ekipmanların yalıtımı
- Boşluk, delik ve çatlakların kapatılması
- Silikon, teflon, polietilen ve polipropilen harici tüm yapı malzemelerinin yapıştırılması

### 4. Uygulama Talimatları

- Uygulama sıcaklığı 0 °C ile +35 °C aralığındadır
- Tenekeyi 30 saniye boyunca kuvvetlice çalkalayın
- Dozaj tetiğini tüpe takın ve tüpü ters çevirerek kullanınız.
- Uygulama alanındaki kir, toz ve yağları temizleyin
- Tenekeyi ters çevirin ve tetiğe basın
- Yerin ve açığa çıkan köpüğün nemlendirilmesi şiddetle tavsiye edilir
- Nemlendirme işlemi tepkimeyi hızlandırır ve olumlu bir sonucu garanti eder
- Sonraki kullanımlarda tabanca ve ventil kurumuş köpükten arındırılmalıdır.
- Yeni sıkılmış köpük kalıntılarını KÖPÜK TEMİZLEYİCİSİ ile temizleyin.
- Kürleşmiş köpük mekanik olarak temizlenir
- Köpüğün hacmi büyüyeceğinden uygun miktarlarda kullanılmalıdır
- 1 ile 3 saatlik sertleşme sonunda fazla kısımlar tıraşlanabilir, zımparalanıp, boyanabilir

### 5. Teknik Özellikler (@ 23 °C %50 RH)

Fiziksel hali	: Sıvı
Görünüm	: Aerosol.
Renk	: açık sarı
Koku	: karakteristik
Kürleşme Sistemi	: Nem
Kabuk Oluşum Zamanı (FEICA TM1014)	: 8 – 10 dakika
Kesme Zamanı (FEICA TM1005)	: 15 – 20 dakika

Kopma Uzama	: ≤ %
Gerilme Mukavemeti	: <
Yoğunluk	: 15 – 18 kg/m <sup>3</sup> @23°C
Parlama noktası	: Uygulanmaz, aerosol olarak. (≤ 50 ° C)
Isı Dayanımı	: -40 – 100 °C
Verim (FEICA TM1003)	: 45 – 55
Isıl İletkenlik	: 0,0344 W/m.K
Uygulama Sıcaklığı	: 0 → 35 °C
İdeal Teneke Sıcaklığı	: 20 °C

*Soma Kimya*, FEICA tarafından onaylanmış, müşteriler için ürün performansını doğru temsil eden, şeffaf ve tekrar edilebilir test sonuçları vermek üzere tasarlanmış deneysel yöntemler kullanmaktadır. FEICA OCF deneysel yöntemleri şu adreste bulunabilir: <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. FEICA, tek-bileşenli köpük üreticilerini de kapsayan Avrupa yapııştırıcı ve yalıtım sektörünü temsil eden çok uluslu bir birliktir. Daha fazla bilgi için: [www.feica.eu](http://www.feica.eu)

## 6. Ambalajlama

**Ambalajlama** : Aerosol

Teneke 750 ml	Ambalaj 12 pc/kol
---------------	-------------------

## 7. Raf Ömrü ve Depolama

Saklama koşulları	: Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kilit altında saklayın. İyi havalandırılan yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Soğuk tutun.
Depolama yeri	: Isıdan uzakta muhafaza edin. İyi havalandırılan yerde depolayın.
Depolama sıcaklığı	: 0 → 30 °C

Teneke 750 ml	15 ay (üretim tarihinden itibaren, oda sıcaklığında depolanırsa)
---------------	--

## 8. Sağlık ve Güvenlik

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri	: Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. Çok kolay alevlenir aerosol. Kansere yol açma şüphesi var. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Solunması halinde zararlıdır. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki
Genel ilkyardım müdahaleleri	: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Cilt ile temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri	: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri	: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Solumayı takiben semptomlar/etkiler	: Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Cilt ile temas etmesi halinde semptomlar/etkiler	: Tahriş edici. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Gözle teması takiben semptomlar/etkiler	: Göz tahrişi.
Diğer tıbbi tavsiye veya tedaviler	: Semptomatik olarak tedavi edin.
Koruyucu kıyafetler - malzeme seçimi	:
Ellerin koruması	: Koruyucu eldivenler. koruyucu eldivenler
Gözlerin koruması	: Koruyucu gözlükler
Cilt ve vücudun korunması	: Uygun koruyucu kıyafet giyin. Koruyucu kıyafet



# STERN AZ GENLEŞEN TABANICALI POLİÜRETAN KÖPÜK

## Teknik Bilgi Formu

Hazırlanma tarihi: 21/03/2017 Güncelleme tarihi: 01/04/2024 Kaçınıcı güncelleme olduğu: 0.3 TDS No.: TDS.09.05

Solunum yollarının korunması : Solunum koruyucu giyin. Kullanım sonucu teneffüs yoluyla maruziyet gerçekleşebilen yerlerde solunum koruyucu ekipman kullanılması tavsiye edilir

### 9. Yorumlar

Yorumlar : Daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formunda bakınız

### 10. Standartlar ve Sertifikalar

Bilgi mevcut değildir

#### Teknik Bilgi Formu

**SORUMLULUK REDDİ** Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilginiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.